

Stradom S.A.

ul. 1 Maja 21, 42-200 Częstochowa
tel. +48 34 324 70 31, fax: +48 34 365 14 95
e-mail: stradom@stradom.com.pl
www.stradom.com.pl
NIP: PL 573-010-51-39

Numer KRS 0000069269
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego 1 980 883,00 zł

ISO 9001**KARTA TECHNICZNA WYROBU****CE****STRADOMmem**

Stradom S.A.
Ul. 1 Maja 21, 42-200 Częstochowa
woj. Śląskie
NIP: PL 573-010-51-39

07

EN 13859-1, EN 13859-2

Membrana dachowa paroprzepuszczalna produkowana w technologii termobonding'u, złożona z zewnętrznych warstw włókniny polipropylenowej i wewnętrznej warstwy mikroporowatego filmu funkcyjnego przeznaczona dla wzmacnianych i nie wzmacnianych konstrukcji dachowych nie deskowanych. Może być stosowana także w bezpośrednim kontakcie z izolacją termiczną według zalecanej linii zakładkowej. Wyrób ten nie zawiera żadnych substancji szkodliwych.

Długość (EN 1848-2) 50m (+/- 0,5m)
Szerokość (EN 1848-2) 1,5m (+/- 0,015m)
Grubość (EN 1848-2) 0,35mm (+/- 0,1)
Wytrzymałość (EN 1848-2) potwierdzona
Masa jednostkowa (EN 1848-2) 95g/m² (-5g/m² + 10g/m²)

Właściwości sił: maksymalna siła zrywająca (EN 12311-1, EN 13859-1)
MD 220N/50mm (-22N/50mm) / CD 145N/50mm (-14N/50mm)

Właściwości sił: rozciąganie (EN 12311-1, EN 13859-1)
MD 45% (-15% +20%) / CD 75% (-20% + 30%)

Odporność na rozdzieranie: (EN 12310-1, EN 13859-1/B)
MD 70N/200mm (-7N/200mm) / CD 80N/200 (-8N/200mm)

Wodoszczelność (EN 1928) :W1

Paroprzepuszczalność (EN 12572/C): Sd=0,02m (+0,015m)

Wiatroizolacyjność (EN 12114): 0,06m³/m² .h .100Pa

Odporność ogniowa (EN 13 501-1): E, dolna granica w izolacjach mieszanych
Elastyczność przy niskiej temperaturze (EN 1190) w temperaturze -20°C: potwierdzona

Badanie w komorze starzeniowej: w wyniku długoterminowego oddziaływania promieniami UV, różnic temperatur, ciepła: (według aneksu C do EN 13859-1),
wodoszczelność: W1,
zmiana sił zrywania: < 20%,
zmiana rozciągania: < 35%.

Częstochowa, 17.07.2007.

„STRADOM” Spółka Akcyjna
42-200 Częstochowa, ul. 1 Maja 21
tel. /034/ 324-70-31, fax /034/ 324 44 33
REGON 150029390 EKD 1725
NIP 573-010-51-39

KIEROWNIK
Działu Marketingu
Daniel Kutwas